

ООО "УПРАВЛЕНИЕ КРОВЛЯ"

ОКП 57 6391

Группа Ж 14


СОГЛАСОВАНО

ООО "ТехноХОЛДИНГ"

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО "Управление Кровля"

Письмо № 75/07
от 09.04.2007 г.



**МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ
ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ПРОКЛАДОЧНЫЙ
ТЕХНОЭЛАСТ-АКУСТИК**

Технические условия

ТУ 5763-005-72746455-2007

Введены впервые

Вводятся с 01.05.2007 г.

СОГЛАСОВАНО

НИИСФ РААСН
Письмо № 10-4/01
от 09.01.2007 г.

ООО "Завод Технофлекс"
Письмо № 01.0808.128
от 21.03.2007 г.

ООО "ТехноНИКОЛЬ Воскресенск"
Письмо № 06-02-52
от 09.04.2007 г.


Управление Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия
человека по городу Москве

Санитарно-эпидемиологическое
заключение


№ 77.01.03.576.Т.027500.04.07
от 17.04.2007 г.


РАЗРАБОТАНО

ООО "Управление Кровля"
Руководитель научного
центра


Ю.Г. Игошин


Руководитель службы
технической поддержки


С.Н. Колдашев



Настоящие технические условия распространяются на материал рулонный звукоизоляционный прокладочный Техноэласт-Акустик (далее по тексту Техноэласт-Акустик), предназначенный для устройства звукоизолирующих прокладок в конструкциях "плавающих полов" или других конструкциях с целью снижения уровня ударного и других видов шума в соответствии со СНиП 23-03, а также их гидроизоляции.

Техноэласт-Акустик получают путем двустороннего нанесения на стекловолокнистую (стеклохолст, стеклоткань) или полиэфирную основу битумно-полимерного вяжущего, с последующим нанесением на одну или обе стороны полотна звукоизоляционного слоя (геотекстиль, звукоизоляционные стеклохолст или полиэфирное полотно), либо путем одностороннего нанесения на звукоизоляционный слой битумно-полимерного или битумного вяжущего; для защиты от слипания на слой вяжущего наносится полимерная пленка.

Для модификации битума применяют бутадиенстирольный термоэластопласт или его модификации.

В зависимости от структуры полотна и области применения Техноэласт-Акустик выпускают двух марок:

Техноэласт-Акустик Супер – на стекловолокнистой или полиэфирной основе, на обе поверхности которой нанесено битумно-полимерное вяжущее, со звукоизоляционным слоем или полимерной защитной пленкой с верхней стороны полотна и звукоизоляционным слоем с нижней стороны полотна; применяется для устройства звукоизолирующих прокладок и гидроизоляции в конструкциях "плавающих полов" или других конструкциях, где требуется изоляция от ударного и других видов шума;

Техноэласт-Акустик – безосновный, с нанесенным на одну сторону звукоизоляционного слоя битумно-полимерным или битумным вяжущим, защищенным полимерной пленкой; применяется для устройства звукоизолирующих прокладок в конструкциях "плавающих полов" или других конструкциях, где требуется изоляция от ударного шума.

| Инв.№ | Подл. и дата | Взам. инв.№ | Инв.№ дубл. | Подл. и дата |
|-------|--------------|-------------|-------------|--------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| изм | Лист | № докум. | Подпись | Дата |
|----------|------|----------|---------|------|
| Разраб. | | | | |
| Пров. | | | | |
| | | | | |
| Н.контр. | | | | |
| Утв. | | | | |

ТУ 5763-005-72746455-2007

Материал рулонный
звукозащитный
прокладочный
Техноэласт-Акустик

| | | |
|-------------------------|------|--------|
| Лит | Лист | Листов |
| A | 2 | 14 |
| ООО "Управление Кровля" | | |

Условное обозначение продукции должно состоять из наименования марки материала с добавлением индексов, последовательно характеризующих:

- вид основы или ее отсутствие (Э-полиэфирное полотно, Х-стеклохолст, Т-стеклоткань, Б-отсутствие основы),
 - вид слоев с верхней и нижней сторон полотна (З-звукозащитный слой, П-полимерная пленка),
- а также номера настоящих технических условий.

Примеры условного обозначения продукции:

- Техноэласта-Акустик Супер на полизифирной основе, с полимерной пленкой с верхней стороны полотна и звукоизоляционным слоем с нижней стороны полотна:

Техноэласт-Акустик Супер ЭПЗ ТУ 5763-005-72746455-2007,

- Техноэласта-Акустик с нанесенным на звукоизоляционный слой битумно-полимерным вяжущим, защищенным полимерной пленкой:

Техноэласт-Акустик БПЗ ТУ 5763-005-72746455-2007.

1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1 Техноэласт-Акустик должен соответствовать требованиям настоящих технических условий, ГОСТ 23499 и изготавливаться по технологическому регламенту, утвержденному в установленном порядке.

1.2 Материалы, применяемые для изготовления Техноэласта-Акустик, должны соответствовать требованиям действующих нормативных документов.

Поверхностная плотность применяемых основ и звукоизоляционного слоя должна быть:

- стекловолокнистой основы – в пределах (45 – 250) г/м²;
- полизифирной основы - в пределах (100 - 250) г/м²;
- звукоизоляционного слоя – в пределах (150 - 800) г/м².

1.3 Основные параметры и характеристики (свойства)

1.3.1 Полотно Техноэласта-Акустик не должно иметь трещин, дыр, разрывов, пузырей, складок.

1.3.2 Требования к плотности намотки, сплошности нанесения вяжущего, количеству составных рулонов и полотен в рулоне – по ГОСТ 30547.

Полотно Техноэласта-Акустик Супер должно иметь с одной стороны непокрытую звукоизоляционным слоем продольную кромку шириной (85 + 15) мм, а с противоположного края другой стороны полотна – непокрытую полимерной пленкой или звукоизоляцион-

| Инв.№ | Подп. и дата | Взам. инв.№ | Инв.№ дубл. | Подп. и дата |
|-------|--------------|-------------|-------------|--------------|
| изм | Лист | № локум. | Полпись | Лата |

ТУ 5763-005-72746455-2007

Лист

ным слоем продольную кромку шириной (85 + 15) мм.

Кромки должны быть защищены антиадгезионной полимерной пленкой и предназначены длястыковки полотен.

Допускается выпуск Техноэласта-Акустик Супер без кромок.

Допускаются выступы звукоизолирующего слоя за пределы полотна высотой до 40 мм.

1.3.3 Линейные размеры полотна в рулоне, предельные отклонения от номинальных размеров должны соответствовать требованиям, указанным в таблице 1.1.

Таблица 1.1

| Наименование показателя | Номинальные размеры | Предельные отклонения |
|-------------------------|--|-----------------------|
| Ширина , мм | 1000 | ±45 |
| Длина, м | 7,5, 10, 15, 20 | ±0,2 |
| Толщина, мм | 2,0, 2,5, 3,0, 3,5, 4,0, 4,5, 5,0, 5,5, 6,0 | ±0,2 |

Примечание - По согласованию с потребителем допускается изготовление материала других размеров по ширине и длине

1.3.4 Качественные показатели Техноэласта-Акустик должны соответствовать требованиям, указанным в таблице 1.2.

Таблица 1.2

| Наименование показателя | Значение для марок | |
|--|-----------------------------|--------------------|
| | Техноэласт-Акустик Супер | Техноэласт-Акустик |
| Масса 1 м ² , кг, не менее | 2,0 | 1,3 |
| Разрывная сила при растяжении, Н, не менее | 294*/343** | 170 |
| Динамический модуль упругости при нагрузке 2 кПа, МПа, не более | 0,5 | 0,4 |
| Индекс снижения уровня ударного шума Δ L _n , дБ, не менее | 20 | 18 |
| Водопоглощение в течение 24 ч, % по массе, не более | 2 | — |

* для Техноэласта-Акустик Супер на стекловолокнистой основе

** для Техноэласта-Акустик Супер на полиэфирной основе

| | | | | |
|-------|--------------|-------------|-------------|--------------|
| Инв.№ | Подп. и дата | Взам. инв.№ | Инв.№ дубл. | Подп. и дата |
| | | | | |

| | | | | |
|-----|------|----------|---------|------|
| изм | Лист | № локум. | Полпись | Лата |
|-----|------|----------|---------|------|

ТУ 5763-005-72746455-2007

Лист

1.3.5 Техноэласт-Акустик Супер должен быть гибким. При испытании Техноэласта-Акустик Супер на брусе с закруглением радиусом $(25,0\pm0,2)$ мм при температуре не выше минус 15 °С на поверхности образца не должно появляться трещин.

1.3.6 Техноэласт-Акустик Супер должен быть водонепроницаемым. При испытании Техноэласта-Акустик Супер при давлении не менее 0,2 МПа в течение не менее 2 ч на поверхности образца не должно быть признаков проникания воды.

1.3.7 Техноэласт-Акустик Супер должен быть теплостойким. При испытании Техноэласта-Акустик Супер при температуре не ниже 85 °С в течение не менее 2 ч на поверхности образца не должно быть вздутий и других дефектов вяжущего.

1.4 Упаковка и маркировка

1.4.1 Техноэласт-Акустик поставляют в рулонах, обмотанных в двух или трех местах полимерной упаковочной лентой с липким слоем.

Для обеспечения сохранности материала при транспортировании и хранении допускается установка в рулон картонной втулки, длина которой должна быть равна ширине полотна Техноэласта-Акустик с допускаемыми отклонениями (плюс 10, минус 100) мм.

Допускается использование дополнительных упаковочных материалов, обеспечивающих сохранность продукции при транспортировании и хранении.

Рулоны размещают на поддонах, скрепляют полимерной лентой и упаковывают в колпак из полимерной термоусадочной пленки.

Маркировка Техноэласта-Акустик должна производиться по ГОСТ 30547 со следующим дополнением: допускается вместо номера партии использовать другое обозначение партии, принятое на заводе-изготовителе.

Составные рулоны должны быть помечены бумажными сигналами, либо на них должна быть нанесена дополнительная маркировка в виде надписи или штампа "рулон составной".

По согласованию с потребителем допускается изменение перечня указаний на этикетке.

1.4.2 Транспортная маркировка по ГОСТ 14192 с нанесением основных, дополнительных и информационных надписей.

2 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

2.1 Техноэласт-Акустик имеет следующие показатели пожарной опасности:

- группа горючести - Г4 по ГОСТ 30244;
- группа воспламеняемости - В3 по ГОСТ 30402;
- группа дымообразующей способности – Д 3 по ГОСТ 12.1.044.

| Инв.№ | Подп. и дата | Взам. инв.№ | Инв.№ дубл. | Подп. и дата |
|-------|--------------|-------------|-------------|--------------|
| | | | | |

Лист

ТУ 5763-005-72746455-2007

| | | | | |
|-----|------|----------|---------|------|
| изм | Лист | № локум. | Подпись | Лата |
| | | | | |

2.2 При производстве Техноэласта-Акустик применяют нефтяные кровельные битумы, пылевидные наполнители (тальк, талькомагнезит, доломит), бутадиенстирольный термоэластопласт, стекловолокнистую основу, геотекстиль, полимерную пленку.

2.3 Нефтяные кровельные битумы являются горючими веществами с температурой вспышки не ниже 240 °С. Минимальная температура самовоспламенения 300 °С.

Бутадиенстирольный термоэластопласт воспламеняется и горит интенсивно с выделением черного дыма, температура воспламенения 290°С, температура самовоспламенения 337 °С.

Геотекстиль – горючий материал. Температура воспламенения 390 °С, температура само воспламенения 440 °С.

2.4 Токсикологическая характеристика компонентов, применяемых при изготовлении Техноэласта-Акустик, приведена в таблице 2.1.

2.5 При производстве Техноэласта-Акустик необходимо соблюдать требования СанПиН 2.2.3.1385 и СП 2.2.2.1327.

Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны не должно превышать предельно допустимых концентраций, указанных в таблице 2.1.

При одновременном содержании в воздухе рабочей зоны нескольких вредных веществ одностороннего действия (по заключению органов государственного санитарного надзора) сумма отношений фактических концентраций каждого из них в воздухе к их ПДК не должна превышать единицы.

Таблица 2.1

| Наимено- вание компо- нента | Летучие возду- хе ра- бочей зоны, МГ/М ³ | ПДК в Класс опас- ности | Агре- гат- ное состо- яние | Токсикологическая характеристика | Источник информа- ции | |
|--------------------------------------|--|----------------------------------|--|-------------------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Битум | Углеводо- роды али- фатические предель- ные С ₁₋₁₀ (в пересче- те на С) | 900/300 | 4 | п | При длительном вдыха- нии вызывает развитие слабовыраженного про- цесса в легких | ГН 2.2.5. 1313 Вредные в-ва в промыш- ленности, Химия, т.1, стр.51 ГОСТ 9548 |

| Инв.№ | Подп. и дата | Взам. инв.№ | Инв.№ дубл. | Подп. и дата |
|-------|--------------|-------------|-------------|--------------|
| | | | | |
| | | | | |
| изм | Лист | № локум. | Полпись | Лата |

Продолжение таблицы 2.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--|-------------------------------|-------|---|---|--|--|
| Тальк (талько- магнезит) | Пыль | -/4 | 3 | а | Фиброгенное действие, раздражение органов дыхания | ГН 2.2.5. 1313 Вредные в-ва в промышленности, Химия, т.Ш,стр. 296-297 |
| Доломит | Пыль | -/6 | 4 | а | Фиброгенное действие | ГН 2.2.5. 1313 |
| Термоэла- стопласт бутадиен- стирольный или его мо- дификации | Этенил- бензол (стирол) | 30/10 | 3 | п | Раздражающее действие на слизистую оболочку верхних дыхательных путей, вызывает зуд кожи | ГН 2.2.5. 1313 ТУ 38.40327 |
| Стекло- основа | Пыль стекло- волокна | 6/2 | 3 | а | Раздражающее дей- ствие на слизистую об- олочку верхних дыхате- льных путей, вызывает зуд кожи | ГН 2.2.5. 1313 |
| Геотек- стиль | Пыль | 5 | 3 | а | Фиброгенное действие | ГН 2.2.5. 1313 |
| Полимер- ная пленка (полиэтиле- новая, поли- этилентере- фталатная) | | | | | Не токсична в нормальных условиях | ГОСТ 10354 ГОСТ 24234 |

2.6 Определение содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны при производстве Техноэласта-Акустик проводится по методическим указаниям, утвержденным Минздравом.

2.7 Контроль за содержанием вредных веществ в воздухе рабочей зоны должен осуществляться в соответствии с требованиями ГН 2.2.5.1313 и проводиться в объеме, согласованном с территориальными органами Государственного санитарного надзора.

| | | | | |
|-------|--------------|-------------|-------------|--------------|
| Инв.№ | Подп. и дата | Взам. инв.№ | Инв.№ дубл. | Подп. и дата |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|-----|------|----------|---------|------|
| изм | Лист | № локум. | Подпись | Лата |
| | | | | |

ТУ 5763-005-72746455-2007

Лист

2.8 При производстве Техноэласта-Акустик должны соблюдаться гигиенические требования к охране атмосферного воздуха населенных мест согласно СанПиН 2.1.6.1032.

С целью охраны атмосферного воздуха от загрязнения выбросами вредных веществ должен быть организован постоянный контроль за соблюдением предельно допустимых выбросов (ПДВ), утвержденных в установленном порядке в соответствии с ГОСТ 17.2.3.02.

2.9 Цехи по производству Техноэласта-Акустик должны быть оборудованы общеобменной механической приточно-вытяжной вентиляцией, отвечающей требованиям ГОСТ 12.4.021.

Местные отсосы должны быть установлены в местах растаривания и загрузки сыпучих компонентов и над всеми узлами линии, где выделяются вредные вещества.

Все возможные источники выбросов вредных веществ в атмосферный воздух должны быть оснащены газопылеулавливающими установками.

2.10 Общие требования безопасности к конструкции агрегата должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.003.

2.11 Уровень шума должен соответствовать требованиям ГОСТ 12.1.003, уровень искусственной освещенности - по СНиП 23-05, микроклимат – СанПиН 2.2.4.548, вибрация – ГОСТ 12.1.012.

2.12 При производстве Техноэласта-Акустик все порошкообразные компоненты, поступающие на завод россыпью, должны храниться в металлических емкостях с закрывающимися крышками, а поступающие в мешках - в сухих закрытых помещениях в штабелях; пневмопроводы и трубопроводы подачи компонентов должны быть герметичны.

Трубопроводы с температурой выше 45 °С должны быть изолированы.

2.13 Лица, занятые на производстве Техноэласта-Акустик, должны быть обеспечены спецодеждой и средствами индивидуальной защиты в соответствии с Типовыми нормами, утвержденными в установленном порядке, и ГОСТ 12.4.011, для защиты органов дыхания - респираторами типа "Лепесток", Ф-62Ш, РУ-60М и другими, отвечающими требованиям ГОСТ 12.4.041; для защиты кожи - пастами или мазями типа силиконовых, ПМ-1, ХИОТ БГ и другими, отвечающими требованиям ГОСТ 12.4.068, рукавицами и мылом; для защиты глаз - защитными очками, отвечающими требованиям ГОСТ Р 12.4.013.

В цехах должны быть вода и аптечка с медикаментами для оказания первой помощи.

2.14 Лица, занятые на производстве Техноэласта-Акустик, должны проходить при приеме на работу и периодически медицинский осмотр в соответствии с приказами Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Российской Федерации № 90-96, № 405-96, № 83-04, специальный инструктаж по технике безопасности и обучаться согласно ГОСТ 12.0.004.

| Инв.№ | Подп. и дата | Взам. инв.№ | Инв.№ дубл. | Подп. и дата |
|-------|--------------|-------------|-------------|--------------|
| | | | | |
| изм | Лист | № локум. | Полпись | Лата |

2.15 В случае загорания битума, вяжущего, полимера, геотекстиля или Техноэласта-Акустик следует применять следующие средства пожаротушения: кислотный или пенный огнетушители, асбестовое полотно, кошму, специальные порошки, воду со смачивателем.

2.16 Утилизация отходов при производстве и применении Техноэласта-Акустик должна производиться в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1322.

2.17 При погрузочно-разгрузочных работах должны соблюдаться требования безопасности по ГОСТ 12.3.009.

2.18 По классификации ГОСТ 19433 Техноэласт-Акустик не относится к опасным грузам.

3 ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

3.1 Правила приемки Техноэласта-Акустик - по ГОСТ 30547.

Размер партии устанавливается в количестве не более 3200 рулонов.

3.2 Определение внешнего вида, линейных размеров, массы 1 м² материала, разрывной силы при растяжении, гибкости и теплостойкости проводят при приемке каждой партии.

3.3 Определение динамического модуля упругости и индекса снижения уровня ударного шума проводят при постановке на производство и изменении применяемых звукоизоляционных материалов.

Определение водопоглощения и водонепроницаемости проводят при изменении сырьевых компонентов, но не реже одного раза в полугодие.

3.4 Каждая партия Техноэласта-Акустик должна сопровождаться документом о качестве, в котором указывают:

- наименование предприятия-изготовителя или его товарный знак;
- наименование материала и его условное обозначение;
- номер партии и дату изготовления;
- количество рулонов в партии;
- результаты испытаний или подтверждение о соответствии качества Техноэласта-Акустик требованиям настоящих технических условий.

4 МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

4.1 Определение внешнего вида, линейных размеров (кроме толщины), массы 1 м² материала, разрывной силы при растяжении, водопоглощения, гибкости, водонепроницаемости и теплостойкости проводят по ГОСТ 2678 со следующими дополнениями:

| Инв.№ | Подп. и дата | Взам. инв.№ | Инв.№ дубл. | Подп. и дата |
|-------|--------------|-------------|-------------|--------------|
| | | | | |
| | | | | |

Лист

ТУ 5763-005-72746455-2007

| | | | | |
|-----|------|----------|---------|------|
| изм | Лист | № локум. | Подпись | Лата |
| | | | | |

- определение разрывной силы при растяжении проводят при скорости перемещения подвижного захвата (100 ± 10) мм/мин;
- перед испытанием на гибкость и теплостойкость с верхней стороны образца Техноэласта-Акустик Супер удаляют полимерную защитную пленку или звукоизоляционный слой;
- при определении водопоглощения с обеих сторон образца Техноэласта-Акустик Супер удаляют звукоизоляционный слой или полимерную защитную пленку, после чего проводят испытание; допускается для удаления остатков звукоизоляционного слоя слегка прожечь поверхность образца открытым пламенем.

4.2 Толщину материала определяют по ГОСТ 12023 толщиномером по ГОСТ 11358, имеющим площадь пятки 500 mm^2 , при давлении 20 кПа.

4.3 Определение динамического модуля упругости проводят по ГОСТ 16297.

4.4 Определение индекса снижения уровня ударного шума проводят по ГОСТ 27296 в конструкции стандартного железобетонного перекрытия толщиной около 140 мм с уложенным прокладочным слоем Техноэласта-Акустик и устроенной поверх него стяжкой с поверхностной плотностью не менее 100 kg/m^2 .

5 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1 Рулоны Техноэласта-Акустик должны храниться рассортированными по маркам в вертикальном положении на поддонах в один ряд по высоте на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов.

Допускается хранение поддонов с Техноэластом-Акустик в два ряда по высоте, при этом вес верхних поддонов должен равномерно распределяться на все рулоны нижнего ряда с помощью деревянных щитов или поддонов.

Техноэласт-Акустик должен храниться в закрытом помещении или под навесом.

Допускается кратковременное хранение поддонов с Техноэластом-Акустик на открытой площадке.

По согласованию с потребителем допускаются другие условия хранения Техноэласта-Акустик, обеспечивающие защиту от воздействия влаги и солнца.

5.2 Транспортирование рулонов Техноэласта-Акустик следует производить в крытых транспортных средствах на поддонах в вертикальном положении в один ряд по высоте.

Допускается транспортирование поддонов с Техноэластом-Акустик в два ряда по высоте при

| Инв.№ | Подп. и дата | Взам. инв.№ | Инв.№ дубл. | Подп. и дата |
|-------|--------------|-------------|-------------|--------------|
| | | | | |

| | | | | |
|-----|------|----------|---------|------|
| изм | Лист | № локум. | Полпись | Лата |
| | | | | |

соблюдении мер предосторожности, приведенных в п. 5.1 настоящих технических условий.

По согласованию с потребителем допускаются другие способы транспортирования, обеспечивающие сохранность материала.

5.3 Загрузку в транспортные средства и перевозку Техноэласта-Акустик производят в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

6 УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

6.1 Техноэласт-Акустик должен применяться в соответствии со СНиП 23-03, СНиП 3.04.01 и "Руководством по применению рулонного звукоизоляционного прокладочного материала Техноэласт-Акустик".

7 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

7.1 Изготовитель гарантирует соответствие Техноэласта-Акустик требованиям настоящих технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования и хранения, приведенных в разделе 5 настоящих технических условий.

7.2 Гарантийный срок хранения Техноэласта-Акустик 12 месяцев со дня изготовления.

По истечении гарантийного срока хранения Техноэласт-Акустик должен быть проверен на соответствие требованиям настоящих технических условий. В случае соответствия материал может быть использован по назначению.

| Инв.№ | Подп. и дата | Взам. инв.№ | Инв.№ дубл. | Подп. и дата |
|-------|--------------|-------------|-------------|--------------|
| | | | | |

| | | | | |
|-----|------|----------|---------|------|
| изм | Лист | № локум. | Полпись | Лата |
| | | | | |

ТУ 5763-005-72746455-2007

Лист

ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

| Инв.№ | Подл. и дата | Взам. инв.№ | Инв.№ дубл. | Подл. и дата |
|-------|--------------|-------------|-------------|--------------|
| | | | | |
| | | | | |

| Обозначение документа, на который дана ссылка | Номер раздела, подраздела, пункта, подпункта настоящих технических условий, в котором дана ссылка |
|---|---|
| 1 | 2 |
| ГОСТ 12.0.004-90 | 2.14 |
| ГОСТ 12.1.003-83 | 2.11 |
| ГОСТ 12.1.012-90 | 2.11 |
| ГОСТ 12.1.044-89 | 2.1 |
| ГОСТ 12.2.003-91 | 2.10 |
| ГОСТ 12.3.009-76 | 2.17 |
| ГОСТ 12.4.011-89 | 2.13 |
| ГОСТ Р 12.4.013-97 | 2.13 |
| ГОСТ 12.4.021-75 | 2.9 |
| ГОСТ 12.4.041-2001 | 2.13 |
| ГОСТ 12.4.068-79 | 2.13 |
| ГОСТ 17.2.3.02-78 | 2.8 |
| ГОСТ 2678-94 | 4.1 |
| ГОСТ 9548-74 | 2.4 |
| ГОСТ 10354-82 | 2.4 |
| ГОСТ 11358-89 | 4.2 |
| ГОСТ 12023-93 | 4.2 |
| ГОСТ 14192-96 | 1.4.2 |
| ГОСТ 16297-80 | 4.3 |
| ГОСТ 19433-88 | 2.18 |
| ГОСТ 23499-79 | 1.1 |
| ГОСТ 24234-80 | 2.4 |
| ГОСТ 27296-87 | 4.4 |
| ГОСТ 30244-94 | 2.1 |
| ГОСТ 30402-96 | 2.1 |
| ГОСТ 30547-97 | 1.3.2, 1.4.1, 3.1 |
| СНиП 23-03-2003 | |
| Защита от шума | Вводная часть, 6.1 |

ТУ 5763-005-72746455-2007

Лист

| Инв.№ | Подп. и дата | Взам. инв.№ | Инв.№ дубл. | Подп. и дата |
|-------|--------------|-------------|-------------|--------------|
| | | | | |

1

2

СНиП 3.04.01-87

Изоляционные и отделочные покрытия

6.1

СНиП 23-05-95

Естественное и искусственное освещение

2.11

СанПиН 2.2.4.548-96

Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений

2.11

ГН 2.2.5.1313-03

Предельно допустимые концентрации

(ПДК) вредных веществ в воздухе

рабочей зоны

2.4, 2.7

СанПиН 2.2.3.1385-03

Гигиенические требования к предприятиям производства строительных

материалов и конструкций

2.5

СП 1.1.1.1327-03

Санитарно-эпидемиологические

правила

Гигиенические требования к организации

технологических процессов, производст-

венному оборудованию и рабочему инструменту

2.5

СанПиН 2.1.6.1032-01

Гигиенические требования к обеспечению

качества атмосферного воздуха населенных

мест

2.8

СанПиН 2.1.7.1322-03

Гигиенические требования к размещению

и обезвреживанию отходов производства

и потребления

2.16

ТУ 38.40327-98

2.4

Лист

ТУ 5763-005-72746455-2007

13

| | | | | |
|-----|------|----------|---------|------|
| изм | Лист | № локум. | Подпись | Лата |
| | | | | |

Лист регистрации изменений

| | |
|---|---|
| КАТАЛОГНЫЙ ЛИСТ ПРОДУКЦИИ | |
| Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии | |
| ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» | |
| Группа КГС (ОКС) | зарегистрирован каталогный внесен в реестр за № |
| | Ж 14 |
| | номер |
| Код ЦСМ | 01 200 |
| Код ОКП | 03 103273 |

| | | |
|--|-----------------------------|--|
| Код ОКП | 11 | 57 6391 |
| Наименование и обозначение продукции | 12 | Материал рулонный звукоизоляционный прокладочный Техноэласт-Акустик |
| Обозначение государственного стандарта | 13 | ГОСТ 23499-79 |
| Обозначение нормативного или технического документа | 14 | ТУ 5763-005-72746455-2007 |
| Наименование нормативного или технического документа | 15 | Материал рулонный звукоизоляционный прокладочный Техноэласт-Акустик |
| Код предприятия-изготовителя по ОКПО и штриховой код | 16 | 44890489 |
| Наименование предприятия-изготовителя | 17 | ООО "Завод Технофлекс" |
| Адрес предприятия-изготовителя (индекс, область, город, улица, дом) | 18 | 390042 г. Рязань, Прижелезнодорожная ул., д.5 |
| Телефон | 19 | (4912) 24-06-71 |
| Другие средства связи | 20 | Телефакс (4912) 24-06-73 |
| 21 | E-mail: secretary@tfx.tn.ru | |
| Наименование держателя подлинника | 23 | ООО "Управление Кровля" |
| Адрес держателя подлинника (индекс, область, город, улица, дом) | 24 | 129110 г. Москва ул. Гиляровского, д.47, стр. 5 |
| Дата начала выпуска продукции | 25 | 01.05.2007 г. |
| Дата введения в действие нормативного или технического документа | 26 | 01.05.2007 г. |
| Обязательность сертификации | 27 | |

30. ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ

Техноэласт-Акустик предназначен для устройства звукоизолирующих прокладок в конструкциях "плавающих полов" или других конструкциях с целью снижения уровня ударного и других видов шума в соответствии со СНиП 23-03, а также их гидроизоляции.

Санитарно-эпидемиологическое заключение: № 77.01.03.576.Т.027500.04.07 от 17.04.2007 г.

Основные характеристики продукции

| Наименование показателя | Значение для марок | | |
|--|--|-----|--------------------|
| | Техноэласт-Акустик | | Техноэласт-Акустик |
| | Супер | | |
| Масса 1 кв.м, кг, не менее | 2,0 | 1,3 | |
| Разрывная сила при растяжении, Н, не менее | 294*/343** | 170 | |
| Динамический модуль упругости при нагрузке 2 кПа, МПа, не более | 0,5 | 0,4 | |
| Индекс снижения уровня ударного шума ΔL_{dB} , дБ, не менее | 20 | 18 | |
| Водопоглощение в течение 24 ч, % по массе, не более | 2 | - | |
| Гибкость на брусе с закруглением радиусом, мм | не должно быть трещин | | - |
| при температуре, гр.С, не выше | 25,0±0,2 | | |
| Теплостойкость при температуре, гр.С, не ниже | минус 15 | | |
| в течение, ч, не менее | не должно быть вздутий и других дефектов вяжущего | | - |
| Водонепроницаемость при давлении, МПа, не менее | 85 | | |
| в течение, ч, не менее | 0,2 | | |
| *для Техноэласта-Акустик Супер на стекловолокнистой основе | 2 | | |
| **для Техноэласта-Акустик Супер на полизэфирной основе | | | |

| | | Фамилия | Подпись | Дата | Телефон |
|-----------------|----|------------|---------|------------|-----------|
| Представил | 04 | Ярошенко | | 27.04.2007 | 482-39-92 |
| Заполнил | 05 | Ярошенко | | 26.04.2007 | 482-39-92 |
| Зарегистрировал | 06 | Беловескин | | 27.04.07 | 2256182 |
| Ввёл в каталог | 07 | | | | |